	BB 001 AB 001	ANNEXE BENOR-BIJLAGE	Blad Page	14
	436	Betonmetselstenen Éléments de maçonnerie en béton	Versie Version	1
	BENOR	FICHE BENOR-FICHE	Datum Date	1/10/2017

CE volgens NBN EN 771-3
BENOR volgens PTV21-001


code blok
kwaliteitsklasse

GHOL19L
8 / 1,4

categorie (*)
soort metselwerk

I
A2 (C/D)


binnen-,buiten- en grondmetselwerk



MAATKENMERKEN

afmetingen

	(L x w x h (mm))		
handelsmaten	390	x	190 x 190
fabricagematen (*)	388	x	188 x 190
coördinatie maten (*)	400	x	200 x 200
maatafwijklingsklasse (*)	D2		
model	HOL19L	vorm (*)	groep 2



BETONEIGENSCHAPPEN

	uiterlijk	grijs, glad en vlak
genormaliseerde gemiddelde druksterkte	f_b (N/mm ²)	8
gemiddelde druksterkte (\perp) (*)	f_m (N/mm ²)	6,90
gemiddelde bruto droge volumemassa (*)	kg/m ³	1250
minimale bruto droge volumemassa (*)	kg/m ³	1200
gemiddelde warmtegeleidingscoëff. (*)	$\lambda_{10, dry}$	NPD
	methode :	/
wateropsorping door capillariteit (*)	g/m ² s	<6
vochtgedrag (*) (krimp en zwel)	mm/m	<0,45
vorstdoobestandheid (*)	voldoet	
afschuifhechsterkte (*)	N/mm ²	0,15
	methode :	tabel
brandreactie (*)	klasse	A1
waterdampdoorlatendheid (*)	μ	5/15
	methode :	tabel

(*) essentieel kenmerk dat door de fabrikant onder de CE-markering wordt verklaard in zijn Prestatieverklaring (DoP)

PRAKTISCHE INFORMATIE (buiten het Benor-merk)

stuks/laag	12
lagen/pak	6
stuks/pak	72
kleur omsnoering	oranje

inbegrepen 1 hulpstuk

gewicht/steen	kg	17,3
gewicht/pak	kg	1245,6
brandwerendh. (REI)	minutes	120

als (**): enkel voor onbelaste muren

2.00